



SCÉLLANT A L'EAU HAUT SOLIDE ELEVE
SÉRIE 185-101
CLAIR

DESCRIPTION:

185-101 est un scellant très clair acrylique à base d'eau autoréticulant. Il peut être utilisé sur différente essence de bois naturel ou teint. Il permet d'obtenir un faible taux de gonflement de grain et donne un aspect similaire à un scellant au solvant.

INFORMATION TECHNIQUE:

CODE DE PRODUIT:	185-101
VISCOSITÉ (25°C):	22.5 ± 1.5 sec (FC#4)
SOLIDE % VOL:	29.62 ± 1%
SOLIDE % WT:	32.12 ± 1%
COV (équation 1):	140,6 g/L
COV (equation 2):	48.8 g/L
DENSITÉ:	1.025
DURÉE DE VIE:	6 mois

MÉLANGE:

FORMULATION DE PRODUIT:	
185:	1 Partie
DILUANT:	Eau 0-5 %

TEMPS DE SÉCHAGE:

ÉPAISSEUR DE FILM:	3 mils sec
HORS POUSSIÈRE:	15-20 minutes
SEC AU TOUCHER:	25-30 minutes
PRÊT À SABLER:	30-45 minutes
PRÊT À EMBALLER:	24 heures

Note: Le temps de séchage peut varier selon l'épaisseur appliquée, la température et/ou l'humidité.

Attention: Lavez l'équipement avec de l'eau. Utilisez un équipement résistant à la corrosion. Ne pas utiliser le même équipement que pour les produits à base de solvant. Ne pas excéder 5 mils secs.

APPLICATION:

Les surfaces doivent être poncées, propres, sèches et sans aucune trace d'huile ou de graisse. Bien mélanger avant l'utilisation. Sablez avec un papier #180-#220 minimum.

ÉQUIPEMENT CONVENTIONNEL:

PRESSION AU FUSIL:	40-50 lbs/po ²
PRESSION AU RÉSERVOIR:	15-18 lbs/po ²

ÉQUIPEMENT AIR ASSIST:

ATOMISATION:	25-30 lbs/po ²
PRESSION DU MATÉRIEL:	30-35 lbs/po ² (20:1 ratio)
BUSE:	06-112
ÉPAISSEUR TOTALE:	3-4 mils secs
NOMBRE DE COUCHES:	2

ENTREPOSAGE:

Entreposez dans un endroit sec et tempéré. Bien refermer le contenant après utilisation. Protégez du gel.

Le client est responsable de suivre les procédures d'application recommandées. Le non-respect de ces spécifications peut entraîner une mauvaise apparence du film. Ce produit est destiné à un usage professionnel. Consultez nos techniciens de laboratoire avant d'appliquer ce produit à un produit provenant d'un autre fabricant. Le client devrait tester l'adhérence, la compatibilité et les performances du système avant l'application à pleine échelle. Veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations de sécurité et mises en garde avant d'utiliser ce produit. Nous garantissons SEULEMENT que ce produit est conforme à notre standard de qualité et, s'il y a lieu, la responsabilité du fabricant se limite au prix d'achat du produit. Toutes les informations sur ce bulletin technique sont sujettes à modification sans préavis.