



FINITION P.U. BLANCHE 10° LUSTRE
SÉRIE H360
BLANC

DESCRIPTION:

La série H360 de Verinlegno est une finition blanche uréthane à deux composantes, qui procure un fini dur, très résistant aux égratignures et à l'eau, avec un toucher exceptionnel. Ce produit a été formulé pour donner un pouvoir couvrant inégalé grâce à sa grande opacité. Il est très résistant aux jaunissements et a une excellente résistance chimique. Le H360 peut être teinté pour procurer une variété de couleurs, il est sans formaldéhyde, bas en C.O.V et rencontre tous les standards KCMA. NOTE: Ce produit peut être teinté jusqu'à un maximum de 10% (P/P) avec les 94POX.% P/P).

INFORMATION TECHNIQUE:

CODE DE PRODUIT: H360
VISCOSITÉ (20°C): 19 ± 1 sec (FC#4)
SOLIDE % POIDS: 58 ± 2 %
SOLIDE % POIDS: 44 % (à l'application)
COV: 500 g/L
DENSITÉ: 1.32 ± 0.02 g/mL
LUSTRE: 10°, 20°, 25°, 40°, 60°, 70°
DURÉE DE VIE: 12 mois

MÉLANGE:**PRÉPARATION DU PRODUIT**

H360: 2 parties
B28 CATALYSEUR: 1 partie
DILUANT: 400-050 (20-30 %)
VIE DE POT: 4 heures

TEMPS DE SÉCHAGE:

ÉPAISSEUR DE FILM: 4-5 mils mouillés
HORS POUSSIÈRE: 15 minutes
PRÊT À MANIPULER: 60 minutes
PRÊT À EMBALLER: 12 heures
RECOUVREMENT: 2 heures

Note: Les temps de séchage peuvent varier selon l'épaisseur appliquée, la température et/ou l'humidité.

Attention: L'utilisation d'un produit ayant dépassé sa vie de pot n'est pas recommandée.

Recouvrement: Il peut être recouvert sans ponçage dans les heures 2 heures, après 2 heures doit être poncé (#220-#320).

APPLICATION:

Les surfaces doivent être poncées correctement et exemptes de toute trace de poussière, de graisse ou d'huile. Avant l'application, s'assurer que les deux composants sont bien mélangés.

ÉQUIPEMENT D'APPLICATION:

PISTOLET
RÉSERVOIR À PRESSION
AIR ASSISTÉ

SYSTÈME TYPIQUE:

SUBSTRAT: MDF et la plupart des essences de bois.
G270 ou G140 1-2 couches 6-7 mils mouillés
H360 FINITION BLANCHE: 1 couche 4-5 mils mouillés

ENTREPOSAGE:

Conservez dans un endroit sec et bien aéré. Garder le récipient hermétiquement fermé après chaque utilisation.



Le client est responsable de suivre les procédures d'application recommandées. Le non-respect de ces spécifications peut entraîner une mauvaise apparence du film. Ce produit est destiné à un usage professionnel. Consultez nos techniciens de laboratoire avant d'appliquer ce produit à un produit provenant d'un autre fabricant. Le client devrait tester l'adhérence, la compatibilité et les performances du système avant l'application à pleine échelle.

Veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations de sécurité et mises en garde avant d'utiliser ce produit. Nous garantissons SEULEMENT que ce produit est conforme à notre standard de qualité et, s'il y a lieu, la responsabilité du fabricant se limite au prix d'achat du produit. Toutes les informations sur ce bulletin technique sont sujettes à modification sans préavis